

Tuotenimi: **RK LATTIALIIMA**  
 Tuotekoodi: A24-26

Päivitetty:  
 10.8.2015



Käyttövalmis, vesiohenteinen ja 1-komponenttinen lattia- ja seinäpäällysteliima.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu PVC-mattojen- ja laattojen, vinyyli-, muovi-, linoleumi-, neulehuopa-, kokolattiamatto- ja korkkilattiapäällysteille (korkki yli 4 mm) ja vinyyliseinäpäällysteille (yli 0,6 mm) sekä vaahdotaustaisille tekstiilimatoille. Soveltuu lähes kaikille tavanomaisille kodin rakennusaluksille kuten betoni-, tasoite-, kipsikartonkilevy-, puukuitu- ja lastulevypinnoille. Soveltuu käytettäväksi asuintilojen sisätiloissa, kuten olohuoneet, makuuhuoneet, keittiöt jne.

**Alustan esikäsittele:** Alustan on oltava kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, kuiva ja normaali rakennusaluksista. Kuivat ja kiinteät betonilattiat on tasoitettava (esim. RK Tasoitteilla). Lastulevypinnoille liimaus voidaan suorittaa ilman esikäsitteilyä. Huokoiset alustat tulee pohjustaa ennen liimausta (esim. RK Primeri).

Suosittelemme vanhan päällysteen poistamista ja alustan tasoitusta (esim. RK Tasoitteilla). Vanhan muovipäällysteen päälle kiinnitettäessä on varmistuttava että vanha päällyste on hyvin kiinni alustassaan. Osittain irronnut päällyste voidaan liimata kiinni kontaktiliimalla (esim. Bison Tix kontaktiliimalla). Vanhat maali- ja päällystepinnat voidaan karhentaa hiomalla ja pestä esim. Mara maalipesulla. Lattialämmitys suljetaan ennen tasoitusta ja liimausta, jotta lämpötila ei ylitä +20 °C.

Lattialämmitys kytketään päälle 3 vuorokauden kuluttua maton asennuksesta. Alustan, liiman ja päällysteen lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C ja mielellään tilan tuleva normaali lämpötila, jolloin vältytään suurilta materiaalien lämmönvaihteluilta. Annetut arvot perustuvat normaaliin sisätilojen olosuhteisiin.

## KÄYTTÖOHJE

Matto leikataan, sovitetaan ja vuota käännetään kaksin kerroin. Liima levitetään alustaan ensin vuodan toiselle puolelle ja sitten toiselle. Liiman levitys telalla tai lastalla ja liima avataan hammastetulla mattoliimalastalla, jonka jälkeen päällyste asennetaan alla olevien ohjeiden mukaan (ks. kohta huokoiset alustat, tiiviit alustat...). Päällyste ja saumakohtat painetaan tai jyrätään alustaan hyvin heti kiinnityksen jälkeen ja vielä kerran kolmen tunnin kuluttua esim. jyrää, levyä tai hiekkasäkkiä apuna käyttäen, jotta vältytään ilmapusseilta. Liimatahrit poistetaan tuoreeltaan kostealla rievulla ja kuivuneet tahrit puhdistetaan varovasti ksyleenillä tai tärpätillä. Saumat voidaan käsitellä saumausnesteellä vuorokauden kuluttua liimauksesta. Noudata aina päällysteen valmistajan antamia asennusohjeita.

### KOOSTUMUS

Akryylidispersio,  
 käyttövalmis,  
 tiksotrooppinen ja  
 1-komponenttinen liima

### OMINAISPAINO

1,25 kg/l

### VÄRI

Luonnonvaalea

### RIITTOISUUS

Huokoiset alustat 4-5 m<sup>2</sup>/  
 litra. Tiiviit alustat 7-8 m<sup>2</sup>/  
 litra.

### ASENNUS/AVOINAIKA

ks. suositus edellä

### KÄYTTÖOLOSUHTEET

Asennuslämpötila +18-20  
 °C. Alustan kosteus:  
 Puu8-12 % ja betoni alle  
 85 % RH.

Kuivumis- ja työstöajat on  
 laskettu normaaliin  
 huoneolosuhteiden  
 mukaan (+20  
 °C ja 65 % RH).

### TUOTEKOKO

1 ja 3 l

Tuotenimi: **RK LATTIALIIMA**  
 Tuotekoodi: A24-26

Päivitetty:  
 10.8.2015

**KUIVUMISAIKA**  
 Riippuen olosuhteista, alustasta ja kiinnitettävästä materiaalista 2-3 vuorokautta.

**SÄILYVYYS**  
 Yksi vuosi

**PAKKAUS**  
 Muoviastia

**PAKKAUSKOOT**  
 1 ja 3 litraa

**Huokoiset alustat:** Mattoliimalasta (esim. Sokeva nro 2). Päällysteen asennusaika on noin 30 minuuttia ja matto asennetaan märkään liimapintaan.

**Tiiviit alustat:** Mattoliimalasta (esim. Sokeva nro 1). Levitä liima alustaan ja anna kuivua ennen kiinnitystä noin 45-60 min (tuuletusaika), jonka jälkeen sormiin tarttumaton liimapinta on valmis päällysteen asennusta varten. Työaikaa tuuletuksen jälkeen on noin tunti, mutta varmista päällysteen kostuminen liimaan. Tarvittaessa liimapinta saadaan tarttuvaksi lämmittämällä esim. kuumailmapuhaltimella. Seinään: Mattoliimalasta (esim. Sokeva nro 1,5). Liima levitetään yhden vuoden leveydeltä, muuten noudata kohdan huokoiset alustat tai tiiviit alustat ohjeita. Seinäliimauksissa alustan tulisi olla huokoinen. Ulkokulmat suositellaan liimattaviksi kontaktiliimalla.

**Luonnonkorkki:** Liima levitetään ohuelti n. 120g/m<sup>2</sup> telalla laattojen pohjaan edellisenä päivänä ja annetaan kuivua. Asennus aloitetaan seuraavana päivänä. Katso kiinnitysohjeet huokoiset alustat tai tiiviit alustat. Luonnonkorkki elää ilmankosteuden johdosta, joten saumat rakoilevat ajoittain enemmän vuoden aikojen mukaan. Suuri osa korkkilaattojen pohjista on valmiiksi pinnoitettu ja niiden asennus suoritetaan kuten normaalit muovipäällysteet.

**Työvälineet:**

Liiman levitykseen soveltuva mattoliimalasta (ks. lastasuositus edellä).  
 Säilytys: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.