

Tuotenimi: **RK RATKAISUMASSA EASY**  
 Tuotekoodi: B68

Päivitetty:  
 21.1.2015



Käyttövalmis, myrkytön, liuotinaineeton ja erittäin helppokäyttöinen uuden sukupolven elastinen liima- ja tiivistysmassa, automaattisella annostelijalla.

## ERITYISOMINAISUUDET

RK Ratkaisumassa EASY on helppo annostella suoraan patruunasta ilman erillistä massapuristinta. RK Ratkaisumassa EASY perustuu MS-Polymeeritekнологiaan, joka parantaa liima- ja tiivistysmassojen teknisiä ja käyttöominaisuuksia. Käyttäjälle RK Ratkaisumassa EASY on täysin myrkytön, eikä sisällä isosyanaatteja tai silikonia. RK Ratkaisumassa EASY on liuotinaineeton ja lähes hajuton ratkaisu. RK Ratkaisumassa EASY kestää UV-säteilyä, äärimmäisiä sääolosuhteita ja on homesuojattu, joten sitä voi käyttää myös saniteettitiloissa.

RK Ratkaisumassa EASY ei värjää huokoisia pintoja ja se voidaan hioa ja päälle maalata vesiohenteisilla maaleilla. Ei suositella ylimaalattavaksi alkydimaaleilla. Suosittelemme kokeilemaan maalin soveltuvuutta esim. pienellä alueella huomaamattomaan kohtaan. Massan kellastumista voi ilmetä tiloissa, joihin ei pääse luonnonvaloa.

## KÄYTTÖALUEET

RK Ratkaisumassa EASY on elastinen, täyttävä ja tarttuu kosteisiin pintoihin ja soveltuu sisä- sekä ulkokäyttöön. Talonrakennus- ja kiinteistönhuolto: puu- ja jalkalistat, metallilistat ja potkupellit, kynnykset, portaat, levyt ja kulmaprofiilit, pöytälevyt, laatta-, kaakeli- ja tiilikorjaukset, wc-istuim, peilit, lasitiilet, ripustukset, helat, katot, vesikourut, pellitykset, putket, säiliöt, lattia- ja liityntäsaumat, sekä keveiden rakennusmateriaalien liitokset. Liikennevälineet: Ajoneuvot, veneet, kontit ja korirakenteet. RK Ratkaisumassa EASYlla ei ole elintarvike sertifikaattia, mutta sitä voidaan käyttää keittiöissä yms. jos massa ei joudu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa.

RK Ratkaisumassa EASYa voidaan käyttää lähes kaikkien rakennusmateriaalien kanssa, kuten puu, betoni, tiili, graniitti, marmori, luonnonkivi, valumarmori, posliini, alumiini, sinkki, ruostumaton teräs, rappaus, korkki, lasi, lasitetut pinnat, polystyreeni, polyesteri, epoksi, peilipinnat, lasikuitu, PVC- ja polyuretaanimuovit. Tuote ei sovellu Polyetyleenin (PE) tai Polypropyleenin (PP) muoveille, eikä lasien saumauksiin tai polttoainesäiliöiden tiivistämiseen. Muovi- ja kumimateriaaleille soveltuvuus kannattaa testata.

## KÄYTTÖOHJE

Pinnan tulee olla puhdas, rasvaton ja pölytön, sekä vapaa sementtiliimasta. Pinnan vähäinen kosteus parantaa kiinnittymistä. Erittäin huokoisille pinnoille suosittelemme pohjustusta (Kysy ohje teknisestä neuvonnastamme).

**Käyttöohje:** Ratkaisumassa EASY annostellaan suoraan patruunasta painamalla annostelupainiketta. **Käyttö liimana:** Levitä pisteinä 20-40 cm välein tai juovina. Varmista riittävä määrä massaa nurkissa ja kappaleiden liitoskohdissa. Paina pinnat yhteen 10 minuutin sisällä ja anna kuivua. Painavat kappaleet tuettava kuivumisen (1 vrk) ajaksi. **Käyttö tiivistysmassana:** Levitä massa saumaan ja viimeistele pinta saippuaveden ja saumaustyövälineen tai sormen avulla.

## KOOSTUMUS

Käyttövalmis pastamainen massa

## RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKKA

Ei luokiteltu

## RAAKA-AINE

MS-polymeeri

## ELASTISUUS

+/- 25 %

## SHORE A KOVUUS

60 ± 5

## KUTISTUMA

< 2 mm

## MURTOVENYMÄ

250 %

## VEDENKESTÄVYYS

Merivedenkestävä

## VÄRIT

Valkoinen

## TUOTEKOKO

200 ml

Tuotenimi: **RK RATKAISUMASSA EASY**  
 Tuotekoodi: **B68**

Päivitetty:  
 21.1.2015

E-MODUULI 100 %  
 1,7 N/mm<sup>2</sup>

VETOLUJUUS  
 2,20 N/mm<sup>2</sup>

TYÖSTÖAIKA  
 Noin 10 minuuttia

KUIVUMISAIKA  
 2-3 mm/24 h

ASENNUSLÄMPÖTILA  
 +5 °C - +35 °C.

LÄMPÖTILANKESTÄVYYS  
 -40 °C - +90 °C.

SÄILYVYYS  
 Yksi vuosi

**Huom:** RK Ratkaisumassa EASY kestää hyvin vettä, merivettä ja laimennettuja emäksiä. Massa ei sovellu seuraavien kemikaalien yhteyteen: Alkoholi, ketonit, esterit, lakka- ja maaliohenteet sekä liuottimet, kloori- ja aromaattihilivedyt, orgaaniset hapot, väkevät emäkset ja hapot. Ponneaine patruunassa on erillään itse tuotteesta/massasta ja näin sitä ei tule ulos patruunasta massaa puristettaessa, eikä sitä ole sekoitettu maassaan.

**Työvälineet:** saumauslasta

**Puhdistaminen:** Tuoreeltaan ksyleeni tai asetoni ja kuivunut massa mekaanisesti

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

**Käyttöturvallisuus:** Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

**Riittoisuus:** Täpläliimauksena 2-3 m<sup>2</sup>/ptr. Saumamassana 8-15 m/ptr. (sauman leveys mm x syvyys mm = ml/m.

**Kuljetus:** VAK/ADR ei luokiteltu