

Tuotenimi: **RK KEVYTTASOITE LH**
 Tuotekoodi: **D48-53**

Päivitetty:
 9.2.2015



Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu yleistasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tasoite on hajuton ja väriltään vaaleanharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusaluksille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin.

Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

Käyttöolosuhteet: + 5 - + 35 °C

Työvälineet: Teräslasta

Säilytys: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

Käyttöturvallisuus: Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

Ympäristön suojele ja jätehuolto: Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

Kuljetus: VAK/ADR ei luokiteltu

Säilyvyys: Yksi vuosi

KOOSTUMUS
 Käyttövalmis

RAKENNUSMATERIAALIEN PÄÄSTÖLUOKKA
 M1

RAAKA-AINE
 Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet

OMINAISPAINO
 1,05 kg/l

RAEKOKO
 <0,20 mm

VÄRI
 Vaaleanharmaa

PH-ARVO
 7-8 Neutraali

RIITTOISUUS
 Riippuu tasoitettavasta alustasta

KUIVUMISAIKA
 +20 °C lämpötilassa 1 mm/h

TUOTEKOKO
 400 ml, 3 ja 10 l