

Tuotenimi: **RK SAUMATASOITE J**  
 Tuotekoodi: **D67**

Päivitetty:  
 22.1.2015



Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu saumatasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tuote on hajuton ja väriltään harmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

## KÄYTTÖALUEET

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen kipsilevyjen saumatasoituksiin ja erityisesti nauhoitukseen. Soveltuu myös rakennusaluustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus- ja puukuitulevyt ja maalattujen pintojen tasoituksiin.

**ALUSTAN ESIKÄSITTELY** Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta RK Maalari Yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-2 mm yhdellä tasoituksella. Riittoisuus riippuu tasoitettavasta alustasta. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia.

**Työvälineiden puhdistus:** vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

**Työvälineet:** Teräslasta

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta

**Käyttöturvallisuus:** Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

**Kuljetus:** VAK/ADR ei luokiteltu

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Pulveri tai kuivunut materiaali kunnalliseen ongelmajätekeräykseen.

**KOOSTUMUS**  
 Käyttövalmis

**RAKENNUSMATERIAALIEN**  
**PÄÄSTÖLUOKKA**  
 M1

**RAAKA-AINE**  
 Täyteaineet (Dolomiitti) ja  
 Sideaineet

**OMINAISPAINO**  
 1,65 kg/l

**RAEKOKO**  
 <0,070 mm

**VÄRI**  
 Harmaa

**PH-ARVO**  
 7-8 Neutraali

**KUIVUMISAIKA**  
 + 20 °C lämpötilassa 1  
 mm/h

**KÄYTTÖOLOSUHTEET**  
 + 5 - + 35 °C

**SÄILYVYYS**  
 Yksi vuosi

**TUOTEKOKO**  
 10 l