

Tuotenimi: **KOSTI KOSTEUSSULKU**  
 Tuotekoodi: E56

Päivitetty:  
 16.1.2015



SBRC-muovidispersio kosteiden tilojen seinäpintojen suojaamiseen huonetilasta rakenteisiin menevän kosteuden estoon ennen laatoitusta tai vastaavaa seinäpäällystettä.

## KÄYTTÖALUE

WC, keittiö, suihku- ja pesutilat alustoille, kuten kipsikartonkilevyt, tasoitetut betoni- ja tiilialustat, yleiset sementtiperustaiset rakennuslevyt ja tasoitteet. RK Kosteussulku käytetään yleensä keittiön kaapistojen välitilan, wc-tilojen tai kodinhoitotilojen seinälaatoitusten yhteydessä, sekä märkätilojen roiskeveden ulkopuolelle tulevien seinäpintojen suojaamiseen. Kosti Kosteussulku ei ole tarkoitettu rakenne- ja maakosteuden estämiseen. Märkätiloihin suosittelemme sertifioitua RK Vesieristystä (lisätietoja tekninen neuvonta tai [www.rakennuskemia.fi](http://www.rakennuskemia.fi)) tai vastaavaa hyväksyttyä vesieristystä.

## KÄYTTÖOHJE

Alustan on oltava puhdas, pölytön, tasainen ja kuiva. Karkeat alustat tulee tasoittaa RK Märkätilatasoiteella tai vastaavalla, muuten kosteussulku ei muodosta riittävää kalvoa. Käsittele pinnat RK Kosteussululla kahteen kertaan. Ensimmäinen käsittely noin 30-50 % vedellä ohennettuna. Toinen käsittely ohentamattomana puolen tunnin kuluttua. Annetaan kuivua ennen laatoitusta RK Erikoislaattaliimalla tai RK Kiinnityslaasteilla tai vastaavilla kiinnitystä vähintään 4-6 tuntia. Käsitteilyolosuhteet: Lämpötila vähintään +15 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 65 %.

**Työvälineet:** Sivellin, tela tai ruisku

**Työvälineiden puhdistus:** Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

**Käyttöturvallisuus:** Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)

**Ympäristön suojele ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

**Säilyvyys:** Yksi vuosi

**KOOSTUMUS**  
 Pastamainen

**OMINAISPAINO**  
 n. 1,10 kg/l.

**RAAKA-AINE**  
 SBR-dispersio

**OHENNE**  
 Vesi

**VÄRI**  
 Vihertävä (kontrolliväri)

**PH-ARVO**  
 8-9

**RIITTOISUUS**  
 4-5 m<sup>2</sup>/l kahteen kertaan käsiteltynä.

**KUIVUMISAIKA**  
 1. sivelyn jälkeen noin 30 minuuttia ja 2. sivelyn jälkeen noin 4-6 tuntia

**KULJETUS**  
 VAK/ADR ei luokiteltu

**EU VOC-RAJA-ARVO**  
 Ei ilmoitettu

**TUOTEKOKO**  
 1 l