



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON WOOD D2 PUULIIMA
Tuotekoodi: G101-102

Päivitetty:
26.2.2015



OMINAISUUDET

Käyttövalmis PVAC-pohjainen vesiohenteinen yleis-, puu- ja askarteluliima. Tuote on lähes hajuton, palamaton ja kuivuttuaan läpikuultava. Liima on ympäristöystävällinen, eikä sisällä liuotainaineita. Kosteudenkestävä. Soveltuu kaikenlaiseen puun, kartongin, paperin, pahvin, lastulevyn, nahan, kankaan, yms. liimaamiseen. Soveltuu myös liisterin vahvistukseen.

Tuotetta ei saa ohentaa. Mikäli kuitenkin liima on muuttunut paksummaksi, voi sitä ohentaa lisäämällä pari prosenttia vettä. Tuote kestää pakkasta kohtuullisesti. Jos tuote jäätyy, se tulee jättää hyvin lämmitettyyn huoneeseen (ei lämmönlähteen viereen siis). Kuiva-aineiden osuus 55 %. Viskositeetti n. 12-18 Pa.s (+20 °C). Riittoisuus 5-7 m²/kg. Puristus aika n. 1-2 tuntia, riippuen lämpötilasta ja materiaalista. Työstöaika on n. 8 minuuttia.

KOSTEUDENKESTÄVYYS

Kohtuullinen, suositellaan sisäkäyttöön

VÄRI

Valkoista, kuivuttuaan läpikuultavaa

PERUSRAAKA-AINEET

Polyvinyyliasetaatti dispersio

TIHEYS

1080 kg/m³

TYÖSKENTELY

LÄMPÖTILA

Min. +10 °C

SÄILYVYYS

Bison Wood puuliima säilyy noin 2 vuotta varastoituna huolellisesti suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojatussa paikassa

TUOTEKOKO

75 ml ja 500 g

KÄYTTÖALUE

Liimaa puuta puuhun, huokoisille- sekä puolikoville kuitulevyille, keinohartsillevyille ja lastulevyille puristimien tai painon avulla. Soveltuu hyvin vanerille tai paperin, kartongin, pahvin tai tekstiilin/kankaan kiinnitykseen puuhun tai kartonkiin.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, rasvattomat, pölyttömät ja osien tulee sopia tiukasti yhteen.

ASENNUS

Työvälineet:

Sivellin tai erityiset levitysvälineet. Käytä pienten esineiden liimaukseen apuna suoraan puristuspullon nokkaa. Puhdista välineet vedellä heti käytön jälkeen. Ennen käyttöä liimaa pitäisi sekoittaa. Levitä ohut tasainen kerros liimaa toiselle pinoista. Anna liiman imeytyä liimattavaan pintaan muutamia minutteja ja kasaa osat yhteen 8 minuutin sisällä. On suositeltavaa, että aluksi ruuvaa puristimet noin käsipuristuksen voimakkuudella ja muuttaa puristusta tiukemmaksi vasta noin 10-15 minuutin kuluttua vaadittuun voimakkuuteen eli n. 3-4 kg/cm².

Tahrat:

Poista märät liimatahrat välittömästi vedellä. Kuivuneet liimatahrat on mahdollista poistaa vain mekaanisesti.