



Tuoteryhmä: BISON  
Tuotekoodi: A6



## BISON WOOD PUULIIMA

Käyttövalmis PVAC-pohjainen vesiohenteinen yleis-, puu- ja askarteluliima. Tuote on lähes hajuton, palamaton ja kuivuttuaan läpikuultava. Liima on ympäristöstävällinen, eikä sisällä liuotainaineita. Kosteudenkestävä. Soveltuu kaikenlaiseen puun, kartongin, paperin, pahvin, lastulevyn, nahan, kankaan, yms. liimaamiseen. Soveltuu myös liisterin vahvistukseen.

## TEKNISET TIEDOT

### KOSTEUDENKESTÄVYYS

Kohtuullinen, suositellaan sisäkäyttöön.

### VÄRI

Valkoista, kuivuttuaan läpikuultavaa

### PERUSRAAKA-AINEET

Polyvinyyliasetaatti disper-sio

### TIHEYS

1080 kg/m<sup>3</sup>

### TYÖSKENTELY LÄMPÖTI-LA

Min. +10 °C

### SÄILYVYYS

Bison Wood puuliiman säilyy noin 2 vuotta varastoituna huolellisesti suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojatussa paikassa.

### TUOTEKOKO

75 ml

### KÄYTTÖALUE

Liimaa puuta puuhun, huokoisille- sekä puolikoville kuitulevyille, keinohartsilevyille ja lastulevyille puristimien tai painon avulla. Soveltuu hyvin vanerille tai paperin, kartongin, pahvin tai tekstiilin/kankaan kiinnitykseen puuhun tai kartonkiin.

### OMINAISUUDET

Tuotetta ei saa ohentaa. Mikäli kuitenkin liima on muuttunut paksummaksi, voi sitä ohentaa lisäämällä pari prosenttia vettä. Tuote kestää pakkasta kohtuullisesti. Jos tuote jäätyy, se tulee jättää hyvin lämmitettyyn huoneeseen (ei lämmönlähteen viereen siis). Kuiva-aineiden osuus 55 %. Viskositeetti n. 12-18 Pa.s (+20 °C). Riittoisuus 5-7 m<sup>2</sup>/kg. Puristus aika n. 1-2 tuntia, riippuen lämpötilasta ja materiaalista. Työstöaika on n. 8 minuuttia.

### KÄYTTÖOHJE

**Alustan esikäsittely:** Pohjan esikäsittely: Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, rasvattomat, pölyttömät ja osien tulee sopia tiukasti yhteen.

### ASENNUS

**Työvälineet:** Sivellin tai erityiset levitysvälineet. Käytä pienten esineiden liimaukseen apuna suoraan puristuspullon nokkaa. Puhdista välineet vedellä heti käytön jälkeen.

Ennen käyttöä liimaa pitäisi sekoittaa. Levitä ohut tasainen kerros liimaa toiselle pinoista. Anna liiman imeytyä liimattavaan pintaan muutamia minuutteja ja kasaa osat yhteen 8 minuutin sisällä. On suositeltavaa, että aluksi ruuvaa puristimet noin käsipuristuksen voimakkuudella ja muuttaa puristusta tiukemmaksi vasta noin 10-15 minuutin kuluttua vaadittuun voimakkuuteen eli n. 3-4 kg/cm<sup>2</sup>.

**Tahrat:** Poista märät liimatahrat välittömästi vedellä. Kuivuneet liimatahrat on mahdollista poistaa vain mekaanisesti.