



# TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON PU MAX D4 STANDARD PUULIIMA  
Tuotekoodi: G115

Päivitetty:  
23.2.2015

## OMINAISUUDET

Läpikuultava, korkealaatuinen, 1-komponenttinen polyuretaanipikapuuliima sisä- ja ulkokäyttöön. Hyytelömäinen, 100 % merivedenkestävä, erittäin vahva, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä. Kovettuu kosteuden vaikutuksesta.

Hyvin korkealaatuinen, erittäin vahva, läpikuultava, hyytelömäinen, (meri-) vedenkestävyys EN 204 D4 / DIN 68602 B4 mukainen, sisä- ja ulkokäyttöön, säänkestävä, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä, voidaan maalata, kylmän ja lämmönkestävyys -30 °C - +100 °C.

## KÄYTTÖALUE

Liimaa useimmat puutyypit (kovat, pehmeät, eksoottiset, maalattu puu), formican, polystyreenivaahdon, PU-vaahdon ja lasivillan huokoisille pinnoille. Kiinnittyy myös metalliin, kiveen, betoniin, tiileen, muuriin ja moniin muoveihin. Esim. puuliitokset ja rakenteet, ikkunan- ja ovenkarmit, ovet, veneenrakennus, kalusteet, portaat ja tikkaat. Ei sovellu polyetyleenille, polypropyleenille, teflonille eikä nailonille. Hyytelömäisyytensä ansiosta ihanteellinen pystysuoriin saumoihin.

## KÄYTTÖOHJE

### Alustan esikäsittely:

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Toisen liimattavista pinnoista on oltava huokoinen. Karhenna tiiviit pinnat. Parhaan liimauslujuuden saavuttamiseksi ja kovettumisen edistämiseksi, kostuta toinen pinnoista kostealla liinalla, älä kastele liikaa.

### ASENNUS

Leikkaa patruunan pää auki kierteisiin asti. Puhkaise aukaistun pään kalvo. Aseta muovisuutin paikalleen ja leikkaa sen pää vinosti (aukon läpimitan on oltava vähintään 5 mm). Levitä liima massapuristimella. On suositeltavaa käyttää käsineitä. Levitä liimaa tasaisesti toiselle liimauspinnosta. Suuremmille pinnoille voidaan tarvittaessa levittää liimaa koko alalle hienohampaisella lastalla. Liitä osat yhteen 30 minuutin kuluessa ja purista yhteen 2 tuntia. Työstölämpötilan on oltava +5 °C- +30 °C. Puun kosteuspitoisuus saa olla korkeintaan 30 %. Poista tahrat heti asetonilla tai vastaavalla. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja varastoi viileässä paikassa suojattuna pakkaselta.

PAKKASENKESTÄVYYS  
Hyvä

PERUSRAAKA-AINEET  
Polyuretaani

KULUTUS  
250-400 ml/m<sup>2</sup>

TYÖSKENTELY  
LÄMPÖTILA  
Min. +5 °C

PURISTUSPAINE  
min. 5 kg/cm<sup>2</sup>

SÄILYTYS  
Viileässä ja kuivassa  
paikassa säilytettyinä liima  
säilyy avaamattomassa  
pakkauksessa n. 12  
kuukautta.

Huom. Säilytettävä lasten  
ulottumattomissa.

TUOTEKOKO  
310 ml



**RAKENNUSKEMIA**

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi

Nämä tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen käytölle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukseksi ja vastaavat tämänhetkistä tietämystämme. Tämä ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa käyttötarkoituksessa. Useiden eri käyttötarkoitusten ja käyttötapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissä ota yhteyttä: +358 (0)19 457 4400 tai sähköpostitse info@rakennuskemia.fi