



# TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON POLYMAX MS  
Tuotekoodi: G161

Päivitetty:  
24.2.2015



**KOOSTUMUS**  
MS-polymeeri,  
pastamainen

**VÄRI**  
Valkoinen

**VENYVYYS**  
Max. 400 %

**LÄMMÖNKESTO**  
-40 °C - +100 °C

**YLITYÖSTETTÄVYYS**  
15 min. kuluttua/+20 °C

**NAHOITTUMISAIKA**  
n. 15 min. (+20 °C)

**KOVETTUMISAIKA**  
Täysin kovettunut  
muutaman vrk kuluttua

**MAALATTAVUUS**  
Voidaan ylimaalata  
nahoittumisen jälkeen  
(koemaalasta  
suositellaan)

**TYÖSTÖLÄMPÖTILA**  
+5 °C - +40 °C

**TUOTEKOKO**  
425 g patruuna

## OMINAISUUDET

Korkealaatuinen MS-polymeeripohjainen rakenne- ja tiivisteliima, jossa yhdistyvät rakenneliimojen ja tiivistysaineiden edut. Liimaa, kiinnittää ja tiivistää käytännöllisesti katsoen kaikkia materiaaleja melkein kaikkiin alustoihin myös kosteisiin. Korvaa PU-, silikoni- ja akryylimassat. Täydellinen kiinnitysaine sekä 100-prosenttinen (meri-) vedenpitävä tiivistysaine. Erittäin luja, pysyvästi joustava, UV-suojattu, värinsä pitävä, liuotteeton, homeenkestävä, happovapaa, hajuton ja säänkestävä.

## KÄYTTÖALUE

Liimaa: lasia, kiveä, luonnonkiveä, sementtiä, laastia, puuta, lastulevyjä, Trespa-levyjä, laattoja, peilejä, korkkia sekä monia synteettisiä materiaaleja. Kiinnittää: listat, ikkunalaudat, kynnykset, kojelaudat, laatat, eristysmateriaalit, kipsilevyt, kipsikoristeet ja koristereunat. Tiivistää: rakennuksissa saumat, katot, seinät, kattoikkunat ja räystäslaudat ja – kourut sekä saniteettitiloissa saumat ja halkeamat. Täyttää: saumat ja halkeamat ennen maalausta.

Kestää kaikenlaiset säänvaihtelut, UV-valo, voimakkaan teollisuusilmaston, kotitaloudessa puhdistus- ja hoitovälineitä, happoja, liuottimia ja suojoja.

## KÄYTTÖOHJE

Pintojen tulee olla pölyttömiä ja rasvattomia. Ei tarvitse primerointia. Levitä Bison Poly Max aina yhdelle puolelle pintaa.

### Liimaus ja kiinnitys:

Levitä liima juovina tai täplinä. Purista tai napauta yhteen ja anna kovettua. Käytä tarvittaessa puristimia tai muita kiinnittimiä.

### Tiivistys:

Levitä tasaisesti ja silota sauma kymmenen minuutin sisällä kostealla kittiveitsellä ja saippuavedellä. Sauman pitää olla vähintään 5 mm syvä ja 5 mm leveä. Puhdista työvälineet ja poista tahrat heti lakkabensiinillä.

Kuivunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Ei sovi PE-, PP- ja akryylimuoveille.

### SÄILYTYS

Viileässä ja kuivassa paikassa, pakkaselta suojattuna. Säilyy 12 kk avaamattomana, avattuna rajoitettu varastointiaika.