



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON POLYMAX HIGH TACK
Tuotekoodi: G163

Päivitetty:
3.6.2015



OMINAISUUDET

Super vahva yleiskäyttöinen liima todella korkealla ja välittömällä tartunnalla kaikkeen liimaukseen, korjaukseen tai tiivistämiseen. Yleiskäyttöinen, korkealaatuisesti kokoonpantu liima ja tiivistemassa, joka pohjautuu uniikkiin SM Polymeeri teknologiaan, liima omaa todella korkean välittömän liimausvoiman. Liimaamiseen, korjaamiseen ja tiivistämiseen, käytännössä kaikille (rakennus) materiaaleille ja alustoille (sileille, huokoisille ja ei huokoisille pinoille). Todella korkea välitön kiinnityslujuus, extra vahva ja pysyvästi elastinen.

KÄYTTÖALUE

Liimaa: esim. lasia, kiveä, luonnon kiveä, betonia, kipsikoristeita, monia muoveja, puuta, lastulevyä, ulkopaneelit, rautaa, alumiinia, sinkkiä, terästä, ruostumatonta terästä ja muita metalleja, keramiikka tiiliä, korkkia ja peilejä.

Korjaa: esim. jalkalistat, koristelilat, puupuitteet, ikkunalaudat, kynnykset, räystäät, paneelit ja eristemateriaalit, kipsilevyt, polystyreeni ornamentit ja koriste reunukset.

Tiivistää: Sovelluksia rakentamiseen: yhdistävät liitokset ikkunoiden kehyksissä, räystäskourut, katot, kattorännit, seinät, kattoikkunat ja hormit. Tiivistykseen ikkunapaneelin ja kehyksen välissä. Ei sovi yhteen PP-, PE-muovin, PTFE:n, PA:n (nailonin), akryylilasin (pleksin) tai bitumin kanssa.

KÄYTTÖOHJE

Riittoisuus: 7-9 m yhdellä patruunalla.

Työolosuhteet: Käytä ainoastaan lämpötilan ollessa +5 °C - +40 °C

Esikäsittele: Liimattavan pinnan tulee olla puhdas, pölytön ja hiekaton. Ei vaadi pohjustetta. Pinta voi olla hieman kostea. Pinnan tulee olla yhtenäinen.

Tarvittavat työkalut: käytä massapuristinta liiman levittämiseen.

Liimaus ja korjaus: Levitä liimaa toiselle pinnalle pisteinä tai viivana (tasaisesti 10-40 cm). Levitä aina liimaa kulmiin ja reunoja myöden. Yhdistä osat oikeisiin kohtiin 10 minuutin kuluessa ja paina lujasti tai naputtele kevyesti kuminuijalla. Jos tarpeellista, suoja tai tue painavat materiaalit 24 tunnin ajan.

Tiivistys: Pursota liima ja tiivistysmassaa tasaisesti ja työstä 10 minuutissa kostutetulla (saippuavedellä) lastalla, saumaustyökälulla tai sormella. Työstä vertikaaliset saumat alhaalta ylös. Pinta nahoittuu noin 15 minuutissa. Täysin kuivaksi noin muutamassa päivässä (riippuen pintojen rakenteesta). Maalattaessa alkyylimaalilla, maalin kuivumisaika voi pidentyä.

Tahrat ja jäänteet: Poista tuoreet tahrat välittömästi lakkabensiinillä. Kuivuneet jäänteet voi poistaa mekaanisesti.

Maalattavuus: Maalattavissa akryyli- ja alkyylimaaaleilla. Alkyylimaalit saattavat hidastaa kuivumisaikaa. Kokeile yhteensopivuus!

LÄMMÖNKESTÄVYYS
-40 °C - +100 °C

KUIVUMISAIKA
2 mm / 24 h

NAHOITTUMINEN
Noin 10-15 min

KÄSITTELYAIKA
Noin 24 h

TÄYSI
LIIMAUSKESTÄVYYS
Noin 48 h jälkeen

VÄRI
Valkoinen

KOSTEUDEN JA
HOMEEN KESTÄVYYS
Todella hyvä

VEDEN KESTÄVYYS
Hyvä

UV:N KESTÄVYYS
Todella hyvä

KEMIKAALIEN
KESTÄVYYS
Kestää öljyä, emäksiä ja happoja.

ELASTISUUS
Hyvä

TUOTEKOKO
425 g



Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi

Nämä tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen käytölle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukselle ja vastaavat tämänhetkistä tietämystämme. Tämä ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa käyttötarkoituksessa. Useiden eri käyttötarkoitusten ja käyttötapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastausta. Kysymyksissä ota yhteyttä: +358 (0)19 457 4400 tai sähköpostitse info@rakennuskemia.fi



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON POLYMAX HIGH TACK
Tuotekoodi: G163

Päivitetty:
3.6.2015

TEKNISET OMINAISUUDET

Pohja: (Silyl Modified Polymer) Silyylimuunnettu polymeeri

Tiheys: noin 1,49 g/cm³

Vetolujuus: noin 240 N/cm²

Murtovenymä: noin 320 N/cm²

Leimahduspiste: K3 (>55°C)

Kutistuma: noin 0 %

Kovuus (Shore A) : noin 60

Joustavuus E-moduuli: noin 1,8 MPa

Venymä murtumiseen: noin 240 %

Säilyvyys: Vähintään 18 kuukautta valmistuspäivästä. Avattuna säilyvyys rajallinen. Säilytä suljetussa pakkauksessa kuivassa, viileässä ja suojattuna pakkaselta.

Huom:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

