



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON POWER ADHESIVE
Tuotekoodi: G3

Päivitetty:
24.2.2015



LÄMMÖNKESTÄVYYS
-30 °C - +100 °C

KOSTEUDENKESTÄVYYS
S
Hyvä

VÄRI
Vaalean ruskea

PERUSRAAKA-AINEET
Hartsit: polyol
Kovete: isosyanaatti

TIHEYS
1400 kg/m³

TYÖSKENTELY
LÄMPÖTILA
Min. +5 °C

LEIMAHDUSPISTE
+200 °C

TUOTEKOKO
62,5 ml

OMINAISUUDET

Yleiskäyttöinen, täyttävä 2-komponenttiliima vaikeimpiin liitoksiin.

Tuote kestää kosteutta hyvin. Kemikaalien vastustuskyky erittäin hyvä. Kuiva-aineiden osuus 100 %. Viskositeetti n. 125 Pa.s (+20 °C). Liimaseos pysyy käsittelykelpoisena noin 15 minuutin ajan (+20 °C). Liitos kestää käsittelyä n. 1 h kuluttua, lopullinen sidos muodostuu n. 24 tunnissa.

KÄYTTÖALUE

Metallit, keramiikka, puu, posliini, kristalli, helmet, norsunluu ja monet muut muovit kuten polyester, bakeliitti, formica. Ei sovellu muoveille kuten polyetyleni, tefloni ja silikonikumi.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, rasvattomat ja pölyttömät. Tarvittaessa rasva poistetaan lakkabensiinillä tai asetonilla ja sileät pinnat karhennetaan hiekkapaperilla tai vastaavalla.

ASENNUS

Työvälineet:

Seos levitetään pakkauksessa mukana olevalla muovilastalla. Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen lämpimällä vedellä.

Käyttöohjeet:

Kovete- ja hartsiputkilosta puristetaan yhtä pitkä juova tuotetta. Sekoitetaan hyvin mukana olevalla lastalla, kunnes massa on tasaisen väristä. Liimaseos pysyy käsittelykelpoisena noin 15 minuutin ajan. Seos levitetään yksipuolisesti, osat painetaan yhteen ja pidetään hyvin paikallaan (puristamalla tai tukemalla). Liitos kestää käsittelyä noin 1 tunnin kuluttua (+20 °C) ja kovettuu täydellisesti noin 24 tunnissa.

Tärkeää:

Liimattavan puun kosteuspitoisuus ei saa ylittää 18 %. Muovikäsineiden käyttöä suositellaan. Alle +20 °C:ssa kovettumisaika voi olla huomattavasti pitempi.