



# TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON SUPER GLUE BRUSH  
Tuotekoodi: G39

Päivitetty:  
26.2.2015



**LÄMMÖNKESTÄVYYS**  
-50 °C - +80 °C

**KOSTEUDENKESTÄVYYS**  
Hyvä

**KEMIKAALIENKESTÄVYYS**  
Hyvä

**VÄRI**  
Läpinäkyvä

**PERUSRAAKA-AINEET**  
Syanoakrylaatti

**TIHEYS**  
1060 kg/m<sup>3</sup>

**TYÖSKENTELY LÄMPÖTILA**  
Min. +10 °C

**LEIMAHDUSPISTE**  
K3 (> +55 °C)

**TUOTEKOKO**  
5 g

## OMINAISUUDET

Hyvin nopeasti kuivuva liima, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta. Korkissa kätevä levityssivellin.

Kuiva-aineiden osuus 100 %. Viskositeetti 0,08 - 0,12 Pa.s (+20 °C). Kosketuksen kestävyys vaihtelee kolmesta sekunnista muutama minuuttiin liimattavan materiaalin mukaan. Lopullinen sidos muodostuu 2-3 tunnissa (+20 °C).

## KÄYTTÖALUE

Ei-huokoisten materiaalien, kuten useiden muovien, metallin, kumin ja posliinin, liimaukseen. Ei sovellu huokoisille aineille: keramiikka, puu, korkki, nahka, kartonki, tietyille muoveille (polyeteenille, polypropeenille, siikoneille tai teflonille) eikä auton ikkunoille.

## KÄYTTÖOHJE

### Alustan esikäsittely:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, rasvattomat, ruosteettomat ja pölyttömät. Tarvittaessa rasva poistetaan asetonilla tai vastaavalla. Happoihin reagoivat pinnat (kuten alumiini) esikäsitellään laimennetulla ammoniakilla, huuhdotaan vedellä ja kuivataan. Liimattavien osien tulee sopia tiukasti ja tukevasti yhteen. Tee metallipinnoista karkeita.

### ASENNUS

#### Työvälineet:

Korkissa kätevä levityssivellin. Levitä ohut kerros liimaa toiseen pinnoista. Yhdistä palat välittömästi ja paina niitä yhteen 10 - 60 sekuntia. Liitos on valmis käytännöllisiin tarkoituksiin 2 - 5 minuutin kuluttua. Maksimaalinen sidoksen voimakkuus saavutetaan 12 tunnin kuluttua.

#### Turvamääräykset:

Sisältää syanoakrylaattihappoesteriä