



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON NEXUS
Tuotekoodi: G4

Päivitetty:

26.2.2015



KOSTEUDEN KESTÄVYYS

Hyvä

LÄMPÖTILAN KESTO

-50 °C - +100 °C

UV:N KESTÄVYYS

Hyvä

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

Hyvä

POHJA

Äskettäin kehitetty –
komponentit
osittain sisältävät
syanoakrylaattia

VISKOSITEETTI

Tikstrooppinen

AINEPITOISUUS

Noin 100 %

TIHEYS

Noin 1,09 g/cm³

LOPPULUJUUS

n. 490 N/cm²

TUOTEKOKO

7 g

OMINAISUUDET

Supervahva liima.

Helppo käyttää:

- Ei liimaa sormia yhteen välittömästi
- Mahdollistaa korjauksen
- Helppo annostella
- Hajuton ja liuotusaineeton

Lisätietoja:

- Väritön ja kirkas
- Taipuisa
- Geelimäinen, ei tiputa liimaa ja eikä valu pystysuoralla alustalla

Liimaa kaikkea: Pitää ja korjaa kaikki taipuisat, kovat ja huokoiset ja ei-huokoiset materiaalit-

Erittäin vahva: Sähkön ja tärinän kestävä.

Supernoepa: Käsittely lujuus saavutetaan 20 sekuntista muutamaan minuuttiin.

KÄYTTÖALUE

Täydellinen ratkaisu kaikkiin monimuotoisiin pieniin ongelmiin ja ”tee se itse” ratkaisuihin, kaikkialla kotona ja vaikka toimistossa. Tuottaa erittäin voimakkaan ja nopean pidon taipuisan, kovan, huokoisen ja ei-huokoisen materiaalin kanssa kuten keramiikan, posliinin, muovin metallin, puun, lasin, nahan, kumin, styroksin, vaahdon, paperin ja pahvin.

Käyttöehdotuksia: Repeämä nahkalaukussa, pala joka on irronnut kodin laitteistosta, rikkinäinen astiasto, hajonnut valokuvakehys tai irronnut koristekivi korusta. Todella erinomaista pienoismalli harrastukseen ja käsityöhön. Ei käy tekonahan liimaamiseen tai korjaamiseen, eikä suotavaa käyttää paikoissa jossa on pysyvä korkea kosteus tai pitkäaikaista kosketusta veden kanssa.

KÄYTTÖOHJE

Käytä hienoa annostelija nokkaa liimatessasi. Kun käytät ensimmäistä kertaa: avaa pakkaus kääntämällä korkkia. Levitä ohut kerros liimaa keskitetysti yhdelle pinnalle. Liitä osat ja paina lujasti yhteen 20-180 sekunnin ajan. Liimaus on tarpeeksi vahva käytettäväksi muutaman minuutin kuivumisen jälkeen. Maksimaalinen kestävyys saavutetaan suunnilleen 12 tunnin jälkeen. Käytä liinaa tai paperia puhdistaksesi nokan välittömästi käytön jälkeen ja kierrä korkki lujasti takaisin kiinni.

Tahrat / jäännökset:

Tuore ja juuri vuotanut liima poistetaan nukkaamattomalla liinalla ja asetonilla. Kovettunut liima on vaikea poistaa. Asetoni liuottaa liiman, mutta todella hitaasti.

Vinkki:

Muutama pisara liimaa on usein tarpeeksi tuottaakseen kestävästä liimauksen. Suuri määrä liimaa huomattavasti pidentää kuivumisprosessia.



RAKENNUSKEMIA

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi

Nämä tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen käytölle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukseksi ja vastaavat tämänhetkistä tietämystämme. Tämä ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa käyttötarkoituksessa. Useiden eri käyttötarkoitusten ja käyttötapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissä ota yhteyttä: +358 (0)19 457 4400 tai sähköpostitse info@rakennuskemia.fi



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON NEXUS
Tuotekoodi: G4

Päivitetty:

26.2.2015

HUOMIOITAVIA SEIKKOJA

Ilmoitus:

Liima osittain muodostuu Syanoakrylaattista.

Varoitus:

Kiinnittää ihon ja silmäluomet yhteen muutamassa sekunnissa. Säilytä pienten lasket ulottumattomissa. Mikäli tulee kosketuksiin ihon kanssa, vältä voimakkaan irrottamisen yrittämistä. Tällaisissa tapauksissa liima lähtee ajan myötä pois. Ensin pese iho vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, pidä silmäluomet auki, huuhtelee välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Erotta yhteen liimautuneet sormet toisistaan liuottamalla vedessä ja pyörittämällä kynää niiden välissä.

KORJAUSAJAT

Käsittelyaika:

n. 20 sekuntista 3 minuuttiin, riippuen liimattavien materiaalien luonteesta. Liimaus on tarpeeksi voimakas käyttöä varten muutaman minuutin jälkeen.

Täysi liimaus vahvuus: Täysi liimaus vahvuus saavutetaan vasta n 12 tunnin jälkeen

* Korjausajat saattavat vaihdella pinnasta, liiman määrästä, kosteudesta ja lämpötilasta.

PITOLUJUUS

Vähintään 50 kg/cm²

TYÖSKENTELY

LÄMPÖTILA

Älä käytä tuotetta alle +10°C

ESIKÄSITELTÄVÄT

PINNAT

Hio metalliset pinnat kevyesti

MATERIAALIN KUNTO

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat sekä pyyhkiä pölystä ja hiekasta.



RAKENNUSKEMIA

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi

Nämä tekniset tiedot ovat suosituksia tuotteen käytölle. Ohjeet perustuvat vuosien kokemukseksi ja vastaavat tämänhetkistä tietämystämme. Tämä ei tarkoita, ettei tuotetta tarvitsisi testata aiotussa käyttötarkoituksessa. Useiden eri käyttötarkoitusten ja käyttötapojen vuoksi Rakennuskemia ei ota korvausvastuuta. Kysymyksissä ota yhteyttä: +358 (0)19 457 4400 tai sähköpostitse info@rakennuskemia.fi