



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON SUPERGLUE LIQUID
Tuotekoodi: G6

Päivitetty:
26.2.2015



LÄMMÖNKESTÄVYYS
-50 °C - +80 °C

**KOSTEUDENKESTÄ-
VYYS**
Hyvä

**KEMIKAALIENKESTÄ-
VYYS**
Hyvä

VÄRI
Läpinäkyvä

PERUSRAAKA-AINEET
Syanoakrylaatti

TIHEYS
1060 kg/m³

**TYÖSKENTELY
LÄMPÖTILA**
Min. +10 °C

LEIMAHDUSPISTE
K3 (> +55 °C)

TUOTEKOKO
3 g

OMINAISUUDET

Hyvin nopeasti kuivuva liima, joka kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta.

Kuiva-aineiden osuus 100 %. Viskositeetti 0,08 - 0,12 Pa.s (+20 °C).

Kosketuksen kestävyys vaihtelee kolmesta sekunnista muutama minuuttiin liimattavan materiaalin mukaan. Lopullinen sidos muodostuu 2-3 tunnissa (+20 °C).

KÄYTTÖALUE

Ei-huokoisten materiaalien, kuten useiden muovien, metallin, kumin ja posliinin, liimaukseen. Ei soveltu huukoisille aineille (keramiikka, puu, korkki, nahka, kartonki), tietyille muoveille (polyeteenille, polypropeenille, silikoneille tai teflonille) eikä auton ikkunoille.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, rasvattomat, ruosteettomat ja pölyttömät. Tarvittaessa rasva poistetaan asetonilla tai vastaavalla. Happoihin reagoivat pinnat, kuten alumiini, esikäsitellään laimennetulla ammoniakilla, huuhdotaan vedellä ja kuivataan. Liimattavien osien tulee sopia tiukasti ja tukevasti yhteen. Tee metallipinnoista karkeita.

ASENNUS

Työvälineet:

Tee tuubiin reikä korkin kärjellä ennen ensimmäistä käyttöä. Levitä ohut kerros liimaa toiseen pinnosta. Yhdistä palat välittömästi ja paina niitä yhteen 10 - 60 sekuntia. Puhdista nokka heti käytön jälkeen ja sulje tuubi hyvin. Liitos on valmis käytännöllisiin tarkoituksiin 2 - 5 minuutin kuluttua. Maksimaalinen sidoksen voimakkuus saavutetaan 12 tunnin kuluttua. Yksi tippa riittää noin 4 cm² alueelle. Soveltuu vain täpläliimauksiin.

Turvamääräykset:

Sisältää syanoakrylaattihappoesteriä.