

Tuotenimi: RAUTAPOHJA RUOSTESUOJA
 Tuotekoodi: H41

Päivitetty:
 9.2.2015



Ruostesuoja ja tartuntapohja.

KÄYTTÖALUE

Sivelyvalmis, lyijytön, keinohartsipohjustus sisä- ja ulkotiloissa. Soveltuu tartuntapohjaksi raudalle ja teräkselle, hyvä ruostesuojausvaikutus.

OMINAISUUDET

Nopeasti kuivuva ja helppo työstää.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Puu: Puun kosteuspuiteisuuden tulee olla korkeintaan 15 %. Ennen käsittelyä pinnalta on poistettava kaikki epäpuhtaudet kuten esiin nouseva pihka, pöly, lika sekä vaha ja puhdistusaineet. Mahdolliset särämät pyöristetään ja hiotaan puunsiiden suuntaisesti.

Rauta ja teräs: Alustalta on poistettava ruoste ja kaikki tartuntaa heikentävät epäpuhtaudet kuten öljy, rasva, lika, pöly jne. Lisäohjeita pinnan esikäsittelystä standardista DIN EN ISO 12944, osa 4.

Maalauksen suoritus: Sekoitettava ennen käyttöä. Maalattavien pohjien tulee olla kiinteitä, puhtaita, kuivia, pölyttömiä, vahattomia, ruosteettomia ja rasvattomia.

Maalaukserrat: 1 - 2 pohjamaalausta National Rautapohjalla; viimeistelymaalauksia 1 - 2 kertaa alkydimaalilla tai vastaavalla.

Maalausolosuhteet: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C, suhteellinen ilmankosteus saa olla korkeintaan 80 %.

TULENARKEUS
 Syttyvä

RIITTOISUUS SIVELY & TELA
 80 - 100 ml/m²

RIITTOISUUS RUISKUKÄSITTELYSSÄ
 Pinnasta sekä työtavasta riippuen, mahdollisesti jopa 50 % sively & telakäsittelyä vähemmän.

KIILTOASTE
 Silkinkiiltainen

KUIVUMISAIKA (20 °C, 65 % ILMANKOSTEUS)
 Pölykuiva n. 1 h,
 kosketuskuiva n. 4 h

PÄÄLLEMAALATTAVISSA
 n. 12 h maalauksen jälkeen

TYÖSTÖ
 Sively, telaus tai ruiskutus

TUOTEKOKO
 0,75 l

	Ohennus	Koostumus (DIN 4mm)	Paine	Suutin
Sively ja telalevitys	--	ohentamattomana	--	--
Korkeapainesuikku	5 %	n.50 sek.	3-4 bar	1,8-2 mm
Airless-suikku	--	ohentamattomana	150 bar	0,33-0,38 mm



TUOTESELOSTE

2

Tuotenimi: RAUTAPOHJA RUOSTESUOJA
Tuotekoodi: H41

Päivitetty:
9.2.2015

VÄRI
Harmaa

**VARASTOINTI JA
KULJETUS**
Suojattava pakkaselta ja
kylmyydeltä. Säilytys
viileässä ja kuivassa.

TÄRKEÄÄ
Pakkaus on suljettava
tiivisti. Ei saa joutua
lasten käsiin.
Huolehdittava hyvästä
ilmanvaihdosta. Vältettävä
sumun hengittämistä. Jos
ainetta on nielty, on
hakeuduttava
heti lääkärin hoitoon ja
näytettävä tämä pakkaus
tai etiketti.

Lisätietoja: katso
voimassaolevasta
käyttöturvatiiedoitteesta.

HÄVITYS
Vain täysin tyhjä
pakkaukset
voidaan toimittaa
kierrätykseen.
Maalinjäänteitä
sisältävät astiat on
toimitettava
asianmukaiseen
keräyspisteeseen.

Työvälineiden puhdistus: Ohennus ja työvälineiden puhdistus tinnerillä.

Huom! Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos ainetta on nielty ei saa oksennuttaa hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TECHNICAL DATA SHEET