

Tuotenumero: ULTRAMENT KATTOPINNOITE  
 Tuotekoodi: I13

Päivitetty:  
 19.5.2015



Juokseva bitumipinnoite kaltevien bitumisten, betonisten ja kuitusementtisten kattopintojen tiivistykseen.

## OMINAISUUDET

**Alustan esikäsittely:** Alustan tulee olla kuiva (voi olla myös tilapäisesti hieman kostea) ja puhdas. Irtonaiset ainesosat, sementtijäänteet, öljy, rasva ja vanhat maalipinnat poistettava. Murtumat, halkeamat ja muut epätasaisuudet tasoitetaan soveltuvalla laastilla. Ei-bitumipitoiset pinnat ja pölyävät, imukykyiset pinnat esikäsitellään Ultrament Bitumipohjuste tiivisteellä tartuntahäiriöiden ehkäisemiseksi. Pohjuste levitetään pinnalle ohueksi kerrokseksi. Varsinainen käsittelykerros voidaan levittää pinnalle n. 30-60 minuutin kuivumisajan kuluttua.

### OMINAISUUDET

Musta, juokseva

### KOOSTUMUS

Juokseva bitumiemulsio

### TYÖSTÖLÄMPÖTILA

+10 °C - +30 °C

### TIHEYS

n. 1 kg/l

### KUIVUMISAIKA

n. 24 tuntia

### RIITTOISUUS

n. 200-250 ml/m<sup>2</sup>/sivelykerta

### VÄRI

Kuivuttuaan musta

### SÄILYTYS

Vähintään 24 kk. Ei saa säilyttää yli +30 °C:n lämpötilassa tai auringonpaisteessa. Suojaa pakkaselta.

### TUOTEKOKO

1 l

## ASENNUS

Tuotetta sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Sekoituksen jälkeen sitä levitetään suoraan astiasta siveltimellä, kattoharjalla tai maalitelalla tasaisesti alustalle. Ensimmäisellä käsittelykerralla on tuotetta levitettävä vähintään kaksi kerrosta. Kolmas ja enintään neljäs kerros parantavat tuotteen suojavaikutusta huomattavasti. Huoltokäsittelyä riittää yleensä yksi käsittelykerta. Kulutus käsittelyä kohti n. 200-250 ml/m<sup>2</sup>, vaihtelee alustan mukaan. Kuivuminen käsittelykertojen välillä kestää n. 24 tuntia. Eristyssively on sateenkestävää n. 24 tunnin kuluttua viimeisen kerroksen levityksestä (ei koske kaatosadetta). Kuormitusta pinta kestää n. 48 tunnin kuluttua.

**Huom.** Kaikki mainitut ajat perustuvat +23 °C lämpötilaan ja 50 % suhteelliseen kosteuteen. Matalampi/korkeampi lämpötila ja suurempi / pienempi ilmankosteus hidastavat / nopeuttavat kuivumista. Kuivumisen aikana bitumipinnoitetta on suojattava vedeltä ja pakkaselta. Käsittelyajankohta tulee valita siten, että tuote ehtii kuivua kokonaan enne sadetta (seurattava sää tiedotuksia). Kuivumisaikana on vältettävä seisovaa kosteutta. Puhdistus tuoreena vedellä, kuivuttua mekaanisesti ohenteella.

Täyttää VOC -asetuksen vaatimukset. EU raja-arvo tälle tuotteelle (Kat.All/i): 140 g/l /2010). Tämä tuote sisältää enintään 4 g/l VOC.

Täysin tyhjt astiat voidaan toimittaa normaaliin jätehuoltoon.