

Uppdaterad: 02.02.2018



SILIKON

Förpackningsstorlek	310 ml
Färg	Vit, Grå, Transparent
Egenskaper	Timpuri Silikon är mångsidig neutral silikon för sanitetsutrymmen, byggnader, inglasningar och fasader. Härdas vid exponering för luftfukt, ger ett hållbart och elastiskt slutresultat.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bas	Oxibaserat
Arbetstemperatur	+5°C...+40°C
Torktid	2mm/24h (23°C/50 % RH)
Densitet	1,02 g/cm ³
Töjning vid brott	500 %
Frostbeständighet (under transport)	upp till -15°C
Fogens rörlighet	25 %
Hårdhet Shore A	16 Shore A (DIN 53505)
Krympning	< 5 %
Skinnbildning	8 min (23°C/50 % RH)
Temperaturbeständighet efter torkning	-50°C...+120°C
Förvaring och hållbarhet	En öppnad förpackning ska förvaras i en temperatur mellan +5 och +25 grader. Förvaras på en torr plats. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum.

FÖRDELAR

- Neutralt, nästan luktfritt
- God vidhäftning utan primer på nästan alla underlag
- Utmärkt beständighet mot UV-ljus, vatten och olika väderförhållanden.
- Skyddad mot mögel, förorsakar ingen korrosion i kontakt med metaller
- Bra vidhäftning på t.ex. glas, målat trä, keramik, emalj, rostfritt stål och många plaster.

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 02.02.2018

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Timpuri Silikon är speciellt utformat för hållbara elastiska fogar som t.ex. vid expanderade fogar med betong och tegel, i tätningsfogar, inglasningar, kök, toaletter och duschar.

ANVÄNDNING

En väl utformad fog är tillräckligt bred så att den klarar den belastning som byggmaterialen orsakar. Arbetstemperaturen ska vara mellan +5 och +40 grader. Alla ytor ska vara torra, rena, fettfria och fria från damm, sand och annat skräp. Timpuri Silikon har en bra vidhäftning utan primer på nästan alla ickeporösa ytor. Primer rekommenderas för mycket porösa ytor. Vidhäftningstest rekommenderas alltid. Timpuri Silikon kan inte övermålas

BEGRÄNSNINGAR

Inte lämplig för PE, PP, PC, PMMA, PTFE och ytor av neopren och bitumen. Färgförändring kan uppstå på ställen som inte nås av solljus och vid kontakt med kemikalier.

RENGÖRING

Ohärdat silikon kan avlägsnas med lösningsmedel, såsom terpentin. Härdat silikon kan endast avlägsnas mekaniskt. Händerna kan rengöras med vatten och tvål eller med rengöringsdukar.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

En oöppnad förpackning ska förvaras i en temperatur mellan +5 och +25 grader. Förvaras på en torr plats. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum.