

Uppdaterad: 01.02.2023



SV



1 / 2

TILE ADHESIVE

Förpackningsstorlek	1 L, 3 L
Färg	Blågrå
Egenskaper	Användningsklar, pastaliknande och 1-komponents dispersionslim för fästning av plattor.

TEKNISKA DATA

Sammansättning	Användningsklar
Råmaterial	Stärkelse och PVAc-dispersion
Drygheit	0,7 - 1,0 L / m ² (beroende på bas och platta)
Densitet	Ca 1,5 kg / L
Öppen tid	Ca 15 - 20 min. (beroende på bas och platta)
Torktid	Ca 2 - 3 dagar
Lägsta driftstemperatur	minimum +5°C
Verktyg	En tandad spatel och slev som lämpar sig för att applicera lim. Tandningen väljs efter plattan.
Hållbarhet	Minst ett år.
Förvaring	I öppnad förpackning, skyddat från frost.

BRUKSSÄKERHETSKLAUSULER

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergisk reaktion.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för att fästa plattor, kakel, klinker, mosaikplattor och byggskivor på underlag som puts, betong, gipsskivor och andra godkända underlag i torra och fuktiga interiörer. Lämplig för användning i bad- och duschrum, toaletter, grovkök, kök. Även lämplig för limning av absorberande plattor ovanpå gamla plattor. Limmet är inte lämpligt för användning utomhus eller för undervattenslimning. Kakellimmet kan även limmas på spånskiva om det uppfyller DIN-standarden (det är vattentåligt V100) och inte utsätts för fukt.

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 01.02.2023

BRUKSANVISNING

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara fast, plant, dammfritt, fettfritt, torrt och ett normalt konstruktionsunderlag. Porösa underlag bör grundas före limning (t.ex. TIMPURI Primer). I fuktiga rum krävs certifierad vattenisolering (t.ex. TIMPURI Waterproofing Compound).

ANVÄNDNING

Limmet sprids med en spatel över hela området som ska limmas och limmet öppnas med en tandad (3-6 mm) limspatel (stora tandningar för stora plattor och mindre tandningar för små mosaikplattor). Limmet appliceras åt gången till en maximal yta av ett par kvadratmeter, eller på ett område så stort som det är möjligt att kakla på 15 minuter, med tanke på förhållandena. Plattorna monteras på den färska limytan genom hårt pressning/gnidning. Limfläckar kan tas bort omedelbart med en fuktig trasa. Verktygen rengörs med vatten direkt efter användning. Fogningen kan påbörjas tidigast 1-2 dagar efter limningen, beroende på plattans storlek (en större mängd lim kräver längre torktid). Verktyg: En tandad spatel och slev som lämpar sig för att applicera lim. Tandningen väljs efter plattan.

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.