



SPRAY ADHESIVE

AROMAFRITT, UNIVERSELLT, FLYTANDE SPRAYLIM



PRODUKTBESKRIVNING

Spray Adhesive är ett kontaktlim för limning av stora ytor. Limningen kan vara permanent eller avtagbar. Lämplig för limning av olika material, även lämplig för Styrofoam®. Jämnt sprutmönster - kraftfull limuppläggning. Sprutventil som inte täpper till.

ANVÄNDNINGSMÅL

För att limma papper, kartong, collage, metallfolier, läder, filt, många plaster, textilier, Styrofoam® etc. med sig själva och många andra material som trä, keramik, glas etc. Papperin, pahvin, kollaasien, metallikalvojen, nahana, huovan, monien muovien, tekstilien, styroksin® jne. liimaamiseen itseensä ja moniin muihin materiaaleihin, kuten puuhun, keramiikkaan, lasiin jne.

Inte lämplig för PE, PP.

EGENSKAPER

- För tillfällig och permanent fixering - Lätt att använda - Snabb och stark - Fuktbeständig

BEREDNING

Arbetsförhållanden: Använd inte vid temperaturer under +10 °C.

Personlig säkerhet: Spraylim innehåller flyktiga, lättantändliga lösningsmedel. Lämpliga försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning och förvaring av denna produkt. Vid applicering av produkten på större ytor, se till att det finns god ventilation i arbetsområdet.

Ytkrav: De områden som ska limmas måste vara torra och fria från damm och fett.

ANVÄNDNING

Täckning: 5 m²/l, appliceras på båda sidor.

Bruksanvisning:

Skaka burken före användning. Se till att avståndet mellan sprutmunstycket och det material som ska beläggas är 20-25 cm. Spraya på limmet fint och konstant. Lim: 1. Permanent: Applicera ett tunt och jämnt lager på båda ytorna. Vänta i minst 10 minuter och tryck sedan ihop delarna ordentligt. Limmar omedelbart - korrigerig är inte längre möjlig! Ju större tryck desto bättre limningsresultat. Tryckets varaktighet är inte avgörande för bindningens styrka. 2. temporär: Applicera ett tunt, jämnt lager på den del som önskas förbli avtagbar och vänta i minst 20 min. Därefter är delen självhäftande och kan fästas och avlägsnas flera gånger.

Fläckar/rester: För att rengöra smutsiga delar och utrustning samt för att avlägsna fläckar använd rengöringsmedel (testa först). Hårdnade limfläckar är svåra att avlägsna.

Råd: Efter sprutningen håller du burken upp och ner och trycker på aerosolen tills endast drivmedel och inget mer lim kommer ut. Detta förhindrar att aerosolen täpps till.

Punkter att uppmärksamma: Trycksatt behållare. Skydda från solljus och utsätt inte för temperaturer över 50 °C. Inte genomborra eller bränna, inte heller efter användning. Släng endast när den är helt tom. Andas inte in ångor. Spraya inte på en öppen låga eller något glödande material. Håll dig borta från antändningskällor - Rök inte. Utan tillräcklig ventilation är det möjligt att potentiellt explosiva legeringar ansamlas. Förvaras utom räckhåll för barn.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kemisk bas:	Styren-butadiengummi (SBR)
Slutlig bindningsstyrka efter:	24 timmar vid 20 °C
Hanteringstid:	Binder omedelbart
Maximal temperaturbeständighet:	50 °C
Solitt ämne approx.:	22 %

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

Minst 24 månader efter tillverkningsdatum.

Begränsad hållbarhet efter öppnande..

Förvaras på en torr, sval och frostfri plats.

Våra råd bygger på omfattande forskning och praktisk erfarenhet. Med tanke på den stora variationen av material och de förhållanden under vilka våra produkter används tar vi dock inget ansvar för de resultat som uppnås och/eller eventuella skador som orsakas av användningen av produkten. Vår serviceavdelning står dock alltid till ditt förfogande för att ge dig råd om du behöver det.