



PVAC WOOD ADHESIVE D3

LAADUKAS, VEDENKESTÄVÄ (EN 204 D3) VALKOINEN PUULIIMA.



TUOTTEEN KUVAUS

Korkealaatuinen, vedenkestävä (EN 204 D3) valkoinen puuliima sisä- ja ulkokäyttöön. Kuivuu läpinäkyväksi. Vahvempi kuin puu. Käytännössä kaikkien kovien, pehmeiden ja eksoottisten puulajien liimaamiseen ja laminointiin.

KÄYTTÖALUE

Käytännössä kaikkien kovien, pehmeiden ja eksoottisten puulajien vedenkestävään liittämiseen ja laminointiin. Soveltuu hyvin istuviin, ei-kantaviin puurakenteisiin, joissa käytetään esim. sormiliitoksia, kielisormiliitoksia, tappiliitoksia, tappiliitoksia ja jousiliitoksia. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, erityisesti vedenkestävyyttä vaativiin liimasaumoihin. Pintaliimaukseen puun, kovien ja pehmeiden levyjen, lastulevyjen, monikerrosvanerin, MDF-levyn, paperin, kartongin ja kovalevyn kanssa. Soveltuu myös viulun ja kovamuovilevyjen (HPL, Formica, Duropal, Resopal) laminointiin puupinnalle. D3: Sisätilat, joissa kulkeutuvaa vettä, kondensaatiota ja/tai kohonneesta suhteellisesta kosteudesta johtuvaa voimakasta räsitusta esiintyy usein ja lyhytaikaisesti. Ulkotilat, jotka eivät ole alttiina sään vaikutuksille.

OMINAISUUDET

- Vedenkestävä (EN 204 D3) - Vahvempi kuin puu - Ihanteellinen sisä- ja ulkokäyttöön - Läpinäkyvä kuivuttuaan - Maalattavissa - Ei sisällä liuottimia.

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	
EN 204 D3	FI 204: Muihin kuin rakenteellisiin sovelluksiin tarkoitettujen kestomuovisten puuliimojen luokitus: D3

VALMISTE

Työolosuhteet: Ympäristön, liiman ja liimattavien materiaalien lämpötilan on oltava vähintään +5 °C. Suhteellinen kosteus enintään 65 %. Puun kosteus 8-12 %.

Pintavaatimukset: Liimattavien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja pölyttömiä. Varmista hyvin istuva liitos.

Alustava pintakäsittely: Rasvaiset puulajit on rasvanpoistettava.

Työkalut: Hienohampainen liimanlevitin (1 mm), sivellin tai rulla, puristin tai puristin.

LEVITYS

Peittävyys: 2-4 m²/kg, levitetään molemmin puolin materiaalin luonteesta riippuen.

Käyttöohjeet:

Levitä liimaa siveltimellä tai jollain muulla välineellä tasainen ja ohut kerros toiseen tai molempiin osiin. Anna liiman imeytyä muutaman minuutin ajan, kokoa osat ja purista tai paina 30-60 minuuttia. Haluttu paine on 2-5 kg/cm².

Tahrat/jäämät: Poista liimajäämät välittömästi vedellä. Kuivat liimajäämät voidaan poistaa vain mekaanisesti.



PVAC WOOD ADHESIVE D3

LAADUKAS, VEDENKESTÄVÄ (EN 204 D3) VALKOINEN PUULIIMA.

TEKNISET ERITELMÄT

Kemiallinen pohja:	Polyvinyyliasetaattidispersio
Väri:	Valkoinen
Väri kovettumisen/ kuivumisen jälkeen:	Läpinäkyvä
Tiheys noin:	1.1 g/cm³
Laimennettu:	Laimennetaan vain vedellä.
Täyttökapasiteetti:	Ei
Vähimmäislämpöönkestävyys	-20 °C
Suurin lämpötilan kestävyys:	60 °C
Kosteudenkestävyys:	Hyvä
Aukioloaika n.:	8 minuuttia
Maalattavuus:	Hyvä
pH-arvo noin:	3
Paine:	5-10 kg/cm²
Kiintoaine noin:	50 %
Puristusaika (+20°C):	15 minuuttia (jännityksen sattuessa enemmän)
Viskositeetti:	Neste
Viskositeetti noin:	13000 mPa·s
Vedenkestävyys:	Hyvä
Valkoinen piste n.:	3 °C

VARASTOINTIOLOSUHTEET

Sulje säiliö kunnolla ja säilytä kuivassa, viileässä ja jäätymättömässä paikassa.

Neuvomme perustuvat laajaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Ottaen kuitenkin huomioon materiaalien ja tuotteiden käyttöolosuhteiden moninaisuuden, emme ota vastuuta saavutetuista tuloksista ja/tai tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Huolto-osastomme on kuitenkin aina käytettävissänne, jos tarvitsette neuvoja.